KÖSTER Waterproofing Systems

KÖSTER BD Stenska manšeta

Tehnični list/art.št: B 934 001

Izdano: 2023-08-30

- CE-certificiran glede na ETAG 022 kot del KÖSTER BD sistema

Elastična tesnilna manšeta za zatesnitev cevnih prebojev v kombinaciji s tesnilnimi sistemi pod keramičnimi oblogami.

CE 2007-CPR-E.4241-I/2013	**KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 BD 934 ETAG 022-1 Vodoneprepustne membrane v kombinaciji s talnimi oblogami v mokrih prostorih ETA-09/0199**
Sposobnost premoščanja razpok	Kategorija 1: 0.4 mm
Moč oprijema	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Sposobnost premoščanja spojev	Kategorija 2: vodotesen
Vodotesnost okoli prebojev	Kategorija 2: vodotesen
Temperaturna odpornost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Odpornost na vodo	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Alkalna obstojnost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa

Lastnosti
KÖSTER BD Stenska manšeta je narejena iz NBR gume, s sredinsko vdelano mrežico. Narejena je za dolgotrajno in trajno elastično tesnjenje. Kombinacija materiala zagotavlja dober oprijem z vsemi drugimi hidroizolativnimi materiali, ki se uporabljajo pod oblogami, kot npr. polimerne disperzije, fleksibilni mineralni tesnilni premazi in hidroizolacije narejene iz reakcijskih smol.

Tehnične lastnosti

Barva	zelena
Debelina	0.6 mm
Temperaturna obstojnost	- 20 °C do + 90 °C
Velikost	120 mm x 120 mm

Področje uporabe
Kot del KÖSTER BD Sistema, ki ima certifikat po ETAG 022, je KÖSTER BD Stenska manšeta namenjena tesnjenju prebojev na območju sten, npr. preboji za pipe in prekrivanje prebojev pod keramiko. Je fleksibilena in vodotesna. Vdela se jo v prvi sveži sloj KÖSTER BD 50.

Podlaga
Površina mora biti zdrava, suha in ne sme biti mastna ali prašna. Nevezne delce in delce, ki vsebujejo vezivna sredstva, je potrebno odstraniti.

Vgradnja
Izdelava KÖSTER BD Sistema glede na ETAG 022: na podlago najprej nanesemo predpremaz KÖSTER BD Primer. Po času sušenja približno 3 ure, nanesemo prvi sloj KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Stensko manšeto vdelamo na želeno območje, v prvi sveži nanos KÖSTER BD 50. Ko je prvi sloj suh, nanesemo še drugi sloj KÖSTER BD 50. Mrežica na robovih KÖSTER Stenske manšete je tako popolnoma prekrita in povezana v območje hidroizolacije.

Čiščenje
Orodje in madeže od KÖSTER BD 50 takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
B 934 001 Kos

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru na sobni temperaturi, v originalno zapakirani embalaži.
Ob upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Sorodni izdelki

KÖSTER BD 50 Primer	Št. art. B 190 005
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni premaz	Št. art. B 290 010
KÖSTER BD Fleksibilno lepilo za keramiko	Št. art. B 540 025
KÖSTER BD Flex trak K 120	Št. art. B 931
KÖSTER BD Notranji kot	Št. art. B 932 001
KÖSTER BD Zunanji kot	Št. art. B 933 001
KÖSTER BD Talna manšeta	Št. art. B 935 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna); info@have.si – www.koster.si