



KÖSTER Bitumenski prednamaz

Tehnični list/art.št: W 110 010

Izdano: 2024-04-05

Bitumenski prednamaz s topili

Lastnosti

KÖSTER Bitumenski prednamaz je osnovni premaz brez vonja. Vsebuje topila in se nanaša hladno. Vsebuje dodatno vezno sredstvo in ima odlične lastnosti penetracije. Deluje kot vezivo za prah in kot vezivno sredstvo za nadaljnje vroče ali hladne nanose tekočih bitumenskih premazov in samolepilnih membran.

Tehnične lastnosti

Barva	črna
Trdna snov	cca. 40% teže
Gostota	0.88 g/cm ³
Delovna temperatura	+ 2 °C do + 30 °C
Čas sušenja	cca. 1 ura

Področje uporabe

Primeren za uporabo na vseh vpojnih mineralnih podlagah, pločevini, lesu in bitumenskih strešnih lepenkah. Primeren je za uporabo kot osnovni premaz za debeloslojne bitumenske tesnilne mase in samolepilne membrane s hladnim nanosom, ter kot premaz čez star bitumen (sanacija starih bitumenskih tesnilnih mas in bitumenskih premazov).

Podlaga

Podlaga na katero nanašamo bitumenski predpremaz mora biti suha ali rahlo vlažna, čista, brez ostankov masti in olja, ter brez neveznih delcev.

Poškodovan beton ali omet z razpokami in luknjami je potrebno pred nanosom predpremaza sanirati.

Vgradnja

S pomočjo čopiča, valjčka ali primerne razpršilne naprave nanesemo tanek sloj materiala na podlago. Z nanosom nadaljnjih slojev lahko nadaljujemo, ko se predpremaz popolnoma posuši. Pri nizkih temperaturah predpremaz postane viskozen. Vlažna podlaga, visoke temperature ali dolgotrajna neposredna izpostavljenost sončnim žarkom lahko povzroči mehurjenje predpremaza zaradi difuzije vlage.

Poraba

ca. 150 - 200 ml/m²

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

W 110 010 10 l vedro

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži v hladnem in suhem prostoru. Pri upoštevanju teh pogojev lahko material hranite minimalno 1 leto.

Varnostna navodila

Material vsebuje organska topila, ki so škodljiva zdravju in ob zaužitju povzročajo poškodbe dihalnih poti in pljuč. Hlapov ne vdihujte, saj ti lahko povzročijo zaspanost in omotičnost.

Material nanašajte samo v dobro zračenih prostorih.

Vnetljivo.

Ne izpostavljajte virom vžiga.

Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki

KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht	Št. art. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2K	Št. art. W 252 032
KÖSTER KSK SY 15	Št. art. W 815 105
KÖSTER Univerzalno čistilo	Št. art. X 910 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavniki in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si