



## // Področja uporabe

Za izdelavo hidrofobnega estriha.



Kot vodotesna malta ali omet, npr. v kletih.



Kot preprost premaz, npr. kot vezni sloj.



**KÖSTER**

**KÖSTER vam na uslugo –  
po vsem svetu.**



DEUTSCHE  
BAUCHEMIE



## // Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo  
HAVE d.o.o.

Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: [info@have.si](mailto:info@have.si)

[www.koster.si](http://www.koster.si)



Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 8/2025

**KÖSTER**

## KÖSTER Mortar Tight

Dodatek za povečanje hidroizolativnih  
lastnosti ometov, estrihov in premazov



Pripravljen za mešanje in uporabo z vsemi  
vrstami cementa

Poveča neprepustnost vseh malt

Zapira pore v cementnih sistemih

MADE IN  
GERMANY

## Ključne lastnosti:

- Z dodatkom KÖSTER Mortar Tight je mogoče z uporabo peska, cementa in vode na gradbišču narediti vodotesni omet, malto, estrih ali preprost tesnilni premaz.
- KÖSTER Mortar Tight povečuje neprepustnost malt in tesnilnih premazov proti talni vlagi, hidrostatskemu tlaku in udarni vodi. S pomočjo kristalizacije spodbuja samoceljenje mikro-razpok.
- Uporablja se za izdelavo vodotesnih malt in enostavnih tesnilnih premazov za negativno hidroizolacijo podzemnih objektov kot so kleti, tuneli, jaški ali plavalni bazeni.
- Za uporabo zunaj in notri, na podlagah kot so opeka, zidovi, beton ali kamen.
- KÖSTER Mortar Tight ne vsebuje kloridov in nitratov.

**Pakiranje:** 10 kg kanister



## // Hidrofoben učinek



## // Razmerje mešanja



### Omet

| Cement                                     | Pesek | Voda  | KÖSTER Mortar Tight |
|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------|
| 25 kg                                      | 50 kg | 10 kg | 1.0 kg              |
| Granulacija: velikost zrn od 0.2 do 2.0 mm |       |       |                     |



### Estrih

| Cement                              | Pesek  | Voda  | KÖSTER Mortar Tight |
|-------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| 25 kg                               | 100 kg | 10 kg | 1.0 kg              |
| Granulacija: velikost zrn do 4.0 mm |        |       |                     |



### Premaz

| Cement                                     | Pesek | Voda  | KÖSTER Mortar Tight |
|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------|
| 25 kg                                      | 10 kg | 10 kg | 1.0 kg              |
| Granulacija: velikost zrn od 0.2 do 1.0 mm |       |       |                     |

## // Komponente za mešanje



## // Priprava podlage

Površina mora biti trdna in čista. Robove in vogale je treba zaobljiti (ne sme biti pravokotnih, ostrih robov).



Na podlage, obremenjene s soljo, kot osnovni premaz nanesite KÖSTER Polysil TG 500.



Na notranjih stikih tla-stena, z npr. KÖSTER Tesnilno malto Plus, naredite zaokrožnico.