



KÖSTER Sanirni ometi

KÖSTER Sanirni ometi so zasnovani posebej za sanacijo zidanih konstrukcij z visoko vsebnostjo vlage in soli. So izjemno trdni, obenem pa je prostornina njihovih zračnih por zelo velika. Visoka vsebnost soli nanje ne vpliva, še več, solem preprečujejo prehajanje na površino. Ko je kapilarni dvig vlage zaustavljen z vgradnjo KÖSTER Crisin 76, KÖSTER Sanirni ometi pomagajo pri sušenju sten in absorbirajo preostanek soli. KÖSTER Sanirni ometi so na voljo v sivi ali beli barvi. V zgodovinskih zgradbah se lahko uporabijo tudi kot dekoativni ometi, brez potrebe po naknadnem barvanju. Primerni so za notranjo in zunanjo uporabo, ter so v skladu s harmoniziranimi evropskimi normami (CE).



Priprava podlage s
KÖSTER Polysil TG 500



Nanos osnovnega obrizga
KÖSTER Sanirni omet-špric



Nanos KÖSTER Sanirnega
ometa



Zagladitev površine

KÖSTER

**KÖSTER vam na uslugo –
po vsem svetu.**



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
Have d.o.o.

GSM (pisarna): +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 10/2022

KÖSTER

Tesnilni sistemi

KÖSTER KD Sistem

Hiter sistem za hidroizolacijo kleti



Zatesnjeno v nekaj sekundah!

Proti aktivnim vdorom vode



// Tesnjenje aktivnih vdorov vode s KÖSTER KD 2, hitro-reakcijskim prahom:



1 Aktivni vdor vode...



2zatesnimo...



3 ...v nekaj sekundah!

KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah je zelo reaktiven prah z izjemno kratkim časom strjevanja. Aktivni vdor vode zatesni že v nekaj sekundah. Prah oblikujete v trdno kroglico in pritisnete na aktivni vdor.

// Tesnjenje površin s KÖSTER KD Sistemom:



1 KÖSTER KD 1, tesnilni premaz



2 KÖSTER KD 2 hitro-reakcijski prah



3 KÖSTER KD 3, zaščitni premaz



4 KÖSTER KD 1, tesnilni premaz: 2 sloja (drugi sloj po 30 minutah)

Po zaustavitvi aktivnega vdora vode, celotno področje hidroizoliramo: Zamešamo toliko KÖSTER KD 1, tesnilnega premaza, kolikor ga lahko nanesemo v 10 min. Zamešamo ga v viskozen, mazljiv premaz. Masa mora biti dovolj kremasta in dovolj gosta, da jo lahko nanašamo s čopičem. Za nanos uporabimo trden čopič. V svež, še vlažen premaz vtremo KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah.

Vtiramo in nanašamo vse dokler površina aktivnega vdora vode ni povsem suha. Brez nadaljnega čakanja, s čistim čopičem, takoj nanesemo sloj KÖSTER KD 3, zaščitnega premaza. Takoj za tem in ponovno po cca. 30 min ponovimo prvi korak (KÖSTER KD 1, tesnilni premaz). Največja skupna debelina naj ne presega 4 mm.

Glavne značilnosti KÖSTER KD Sistema

- Površinska hidroizolacija proti vodi pod pritiskom z negativne strani
- Zunanji izkop ni potreben
- KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah v nekaj sekundah zatesni aktivne vdore vode
- Prodre globoko v podlago in blokira pore
- Odporen na soli, ki so škodljive za gradbene elemente
- Soli na KÖSTER KD Sistem ne vplivajo - ko je sistem enkrat dozoren, ne bo odstopil od površine
- Enostaven za uporabo
- Primeren tudi za hidroizolacijo s pozitivne strani
- Dokazano učinkovit že desetletja

Popolna rešitev za manjša popravila v kletnih prostorih: Celoten KÖSTER KD Sistem v enem paketu!

- 7.5 kg KÖSTER KD 1 Tesnilni premaz
- 7.5 kg KÖSTER KD 2 Hitro-reakcijski prah
- 3 kg KÖSTER KD 3 Zaščitni premaz



Dovolj materiala za popravilo cca. 5 m² površine.