



// Sistem



- 1 Izravnava površine s KÖSTER Tesnilno malto
- 2 KÖSTER Polysil TG 500
- 3 KÖSTER Sanirni omet - osnovni obrizg
- 4 KÖSTER Toplotno izolativni sanirni omet, 1. sloj
- 5 KÖSTER Steklana armirna mrežica
- 6 KÖSTER Toplotno izolativni sanirni omet, 2. sloj
- 7 KÖSTER Fini omet ali KÖSTER Fine Finish

// Področja uporabe

- Za sanacijo vlažnih in s soljo obremenjenih zidov, zlasti po vgradnji horizontalne bariere.
- Za izboljšanje toplotno izolativne vrednosti zidu.
- Za preprečevanje rasti plesni.

KÖSTER

KÖSTER vam na uslugo –
po vsem svetu.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo

HAVE d.o.o.

Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 08/2025

KÖSTER

KÖSTER Toplotno izolativni
sanirni omet

Sanirni omet, toplotno izolativni omet in omet,
ki preprečuje nastanek plesni - v enem izdelku



Izboljšanje toplotno izolativne vrednosti

Izključno na mineralni osnovi

Preprečuje rast plesni



1 Lunkerje in ostale površinske nepravilnosti zapolnite oz. izravnajte s KÖSTER Tesnilno malto. Kot temeljni premaz uporabite KÖSTER Polysil TG 500.



3 KÖSTER Toplotno izolativni sanirni omet zamešajte z vodo, da dobite homogeno zmes. Nanesite prvi sloj in ga zagladite z gladilko.



5 Po zadostnem strjevanju omet zagladite z leseno ali plastično gladilko, ter na koncu še s penasto gladilko.



2 KÖSTER Sanirni omet - osnovni obrizg nanesite na površino v debelini plasti največ 5 mm, s približno 50 % pokritostjo.



4 V prvi še sveži sloj vgradite KÖSTER Steklo armirno mrežico. Nanesite drugi sloj KÖSTER Toplotno izolativnega sanirnega ometa.



6 Nanesite KÖSTER Fine Finish v debelini plasti do 2 mm, da dosežete zelo gladek videz površine.



Pregled pomembnih lastnosti:

- omet na izključno mineralni osnovi, brez plastičnih delcev,
- dobre toplotno izolativne lastnosti,
- lahko se uporablja kot sanirni omet in preprečuje nastanek plesni,
- uporablja se za sanacijo obstoječega zidovja in ne vsebuje onesnaževalcev,
- primerno tudi za močno vlažne in s soljo obremenjene podlage,
- zaradi uporabe približno 50 % visoko-kakovostnih obnovljivih surovin je ta omet ekološko trajnosten z več vidikov,
- zaradi svoje strukture por in vodoodbojnih lastnosti KÖSTER Toplotno izolativni sanirni omet omogoča varno sušenje in razsoljevanje zidovja (brez poškodb), tudi pri visokih koncentracijah soli,
- KÖSTER Toplotno izolativni sanirni omet se ne uporablja kot žrtveni sloj, ampak je namenjen za trajna popravila.



Pakiranje: 12.5 kg vreča
Poraba: približno 5 kg/m² na cm debeline nanosa
Šifra izdelka: M 673 012