



KÖSTER NB 4000

// Tehnične lastnosti

Trdna snov	ca. 90 % utežno
Gostota (+ 20 °C)	ca. 1.2 g / cm ³
Temperatura pri nanosu	+ 2 °C do + 30 °C
Poraba na mm debeline suhega sloja	ca. 1.24 kg / m ²
Poraba kot FPD kot PMBC kot MDS za zaokrožnico kot vezni/izravnalni sloj kot lepilo	ca. 2.4–4.8 kg / m ² ca. 3.6–4.8 kg / m ² ca. 2.4–3.1 kg / m ² ca. 0.3 kg / m [*] ca. 0.8 kg / m ^{2*} ca. 3 kg / m ²
Izpostavljenost vodi pod pritiskom (+ 20 °C)	po ca. 24 h
Odporen na Radon plin	že pri 3 mm DFT
Podlaga	suha ali rahlo vlažna
Vgradnja	Gladka ali zobata gladilka, strojni nanos
Nadaljni nanosi	se lahko preplasti

*Vključno s kremenčevim peskom

Vedno in povsod je potrebno upoštevati veljavne gradbene standarde in normative za testiranja in vgradnjo, splošno sprejeta pravila tehnologije in v tehnični dokumentaciji zavedene smernice vgradnje.

KÖSTER

Naše mednarodne hčerinske družne in partnerji



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo:
HAVE d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih



Izdano: 10/2021

KÖSTER

Tesnilni sistemi

KÖSTER NB 4000





Zaščita temeljev in podnožij



Zunanja kletna hidroizolacija



Notranja kletna hidroizolacija

KÖSTER NB 4000: Večnamenska hidroizolacija

hiter, polimerno modificiran debeloslojni premaz (FPD) za hidroizolacijo struktur zunaj in znotraj

- na vodoravnih in navpičnih površinah
- pod estrihom, ploščicami in stenami
- tesnjenje temeljev

Testna poročila in certifiakti

- Potrdilo o preizkusu splošnega gradbeneg organa (abP) za MDS
- MPA testno poročilo za FPD
- MPA testno poročilo premoščanja razpok
- Testno poročilo: plinotesen za plin radon pri 3 mm DLT
- CE certificiran v skladu z EN 14891 CM O1

Pakiranje

25 kg kombi-pakiranje

2 x 7.2 kg praškasta
komponenta

2 x 5.3 kg tekoča komponenta

Poraba:

Ca. 2.4 – 4,8 kg / m²



Prednosti

KÖSTER NB 4000

- združuje lastnosti polimerno modificiranih bitumenskih debeloslojnih hidroizolacij (PMBC) in fleksibilnega mineralnega tesnilnega premaza (FPD)
- ne vsebuje bitumna
- viskoplastična, premošča razpoke > 2 mm
- za vse podlage (stabilne, običajne gradbene podlage)
- Lahko se uporablja na površinsko vlažnih podlagah in starem bitumnu (ne na katranu)
- lahko se uporablja kot lepilo za plošče (> 3 kg / m²) (za lepljenje toplotne izolacije)
- kremasta in homogena tekstura
- lahko se barva ali preplasti (omeče)
- odporna na sulfate, zmrzal in UV žarke
- odporna na vodo pod pritiskom
- temperatura vgradnje od + 2 °C
- odporna na dež po ca. 2 h
- oblaganje toplotne izolacije po ca. 4 h
- zasipanje po ca. 16 h