



KÖSTER BD Zunanji kot

Tehnični list/art.št: B 933 001

Izdano: 2020-01-28

- CE-certificiran po DIN EN 14891 kot del KÖSTER BD Sistema

Elastičen, oblikovan element za trajno zatesnitev zunanjih kotov v kombinaciji s tesnilnimi sistemi za pod keramiko

 2007-CPR-E.4241-I/2013	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 933 ETAG 022-1 Vodoneprepustne membrane v kombinaciji s talnimi oblogami v mokrih prostorih ETA-09/0199
Sposobnost premoščanja razpok Moč oprijema Sposobnost premoščanja spojev Vodotesnost okoli prebojev Temperaturna odpornost Odpornost na vodo Alkalna obstojnost	Kategorija 1: 0.4 mm Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa Kategorija 2: vodotesen Kategorija 2: vodotesen Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa

Lastnosti

KÖSTER BD Zunanji kot je vodotesen in trajno elastičen. Zunanji kot je ojačan z mrežico. Mrežica in dobre lepilne lastnosti NBR materiala zagotavljajo dober oprijem z drugimi komponentami tesnilnega sistema, katerega izvajamo pod oblogami.

Tehnične lastnosti

Barva siva ali zelena
Temperaturna obstojnost - 20 °C do + 90 °C

Področje uporabe

KÖSTER BD Zunanji kot je sistemska komponenta tesnilnega sistema, namenjena trajnemu tesnjenju kotov pod keramičnimi oblogami. Namenjen vsem razredom obremenitve z vlago po predpisih abP in ZDB. Kot del KÖSTER BD Sistema, certificiranega po DIN EN 14891, se KÖSTER BD Zunanji kot uporablja kot elastičen, oblikovan tesnilni element vgrajen v KÖSTER BD 50.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, zdrava, trdna, neprašna in nemastna. Nevezane dele in elemente, ki bi lahko kakorkoli negativno vplivali na oprijem je potrebno odstraniti.

Vgradnja

Vgradnja v KÖSTER BD-Sistem v skladu z DIN EN 14891: Podlago premažemo s temeljnim premazom KÖSTER BD Primer. Po cca. 3 urah (čas sušenja predpremaza), nanesemo prvi sloj KÖSTER BD 50. V svež sloj KÖSTER BD 50 ob zunanjem kotu vgradimo KÖSTER BD Zunanji kot. Ko se prvi sloj posuši nadaljujemo z nanosom drugega sloja KÖSTER BD 50. Mrežico na zunanjih robovih zunanjega kotnika tudi premažemo s KÖSTER BD 50. S tem zagotovimo, da je kotnik (Zunanji kot) dobro povezan s tesnilnim premazom.

Čiščenje

Orodje in packe narejene s KÖSTER BD 50 takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

B 933 001

Kos

Shranjevanje

Shranjujte v suhem in hladnem prostoru, v originalno zaprti embalaži. Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Sorodni izdelki

KÖSTER BD 50 Primer	Št. art. B 190 005
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni premaz	Št. art. B 290 010
KÖSTER BD Fleksibilno lepilo za keramiko	Št. art. B 540 025
KÖSTER BD Flex trak K 120	Št. art. B 931
KÖSTER BD Notranji kot	Št. art. B 932 001
KÖSTER BD 73 Flex-trak-stenska manšeta	Št. art. B 934 001
KÖSTER BD 74 Flex-trak-talna manšeta	Št. art. B 935 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si