



KÖSTER Z2

Tehnični list/art.št: C 255 001

Izdano: 2020-01-28

S polimeri modificiran mineralni antikorozijski zaščitni premaz

Lastnosti

KÖSTER Z 2 je poseben, s polimeri modificiran, premaz, za mineralno zaščito jeklene armature pred rjo. KÖSTER Z 2 je rdeče barve in s tem zagotavlja vidno kontrolo nanosa.

Tehnične lastnosti

Barva	rdeča
Gostota	1.35 g / cm ³
Odpri čas	60 min

Področje uporabe

Antikorozijska zaščita jeklene armature (s katere je bila predhodno odstranjena rja), ki jo uporabljamo v povezavi linijo sanacijskih izdelkov KÖSTER Betomor.

Podlaga

Jeklena armatura mora biti očiščena do stopnje Sa 2 ½. Potem, kot prvi sloj, nanesemo KÖSTER Z 1. Nanos antikorozijskega zaščitnega premaza KÖSTER Z 2 lahko sledi nemudoma po nanosu prvega sloja.

Vgradnja

KÖSTER Z 2 zmešamo s čisto vodo (utežno razmerje mešanja 2:1 KÖSTER Z2: voda), tako da dobimo kremasto zmes. S čopičem ga nanesemo na jekleno armaturo, kjer je bil predhodno nanešen KÖSTER Z 1. Z njim premažemo tudi ca. 2 cm betona poleg armature. Z delom - nadaljnjim nanosom Köster Betomor sistema na Köster Z2, lahko nadaljujemo, ko se le-ta posuši, tj. po ca. 60 min. V času sušenja moramo KÖSTER Z2 zaščititi pred močno sončno svetlobo.

Poraba

cca. 800 g / m²

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

C 255 001 1 kg doza

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži.

Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.

Sorodni izdelki

KÖSTER Z1	Št. art. C 155 001
KÖSTER Reparturna malta NC	Št. art. C 535 025
KÖSTER Reparturna malta R4	Št. art. C 536
KÖSTER Čopič za suspenzije (NB1)	Št. art. W 913 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si