



KÖSTER FS Primer 2K

Tehnični list/art.št: J 139 200

Izdano: 2020-01-28

Dvo komponentno vezno sredstvo za KÖSTER Tesnilni kit FS-V in FS-H

Za suhe in vlažne podlage

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18 J 139 EN 14188-4 Predpremaz na osnovi smole, za hladno nanašajoče tesnilne kite (več komponentni predpremaz)
Homogenost Gostota Viskoznost Odpornost na alkalijske Izhlapevanje Plamenišče	homogen 1,1 g/cm³ 400 m²/s ± 15% odporen 1% (60 min, ±1%) 1% (90 min, ±1%) > 160 °C

Lastnosti

KÖSTER FS Primer 2K je hitrosušilno, transparentno vezno sredstvo, katero ne vsebuje topil. Uporablja se kot predpremaz za boljši oprijem, pred nanosom KÖSTER Tesnilnih kitov FS-H in FS-V.

Tehnične lastnosti

Viskoznost	nizka viskoznost
Specifična teža	cca. 1.1 g / cm ³ (+ 20 °C)
Odprti čas	cca. 20 min. (+ 20 °C)
Temperatura uporabe	+ 5 °C - + 30 °C
Naslednji sloj	po 30 - 180 min

Področje uporabe

KÖSTER FS Primer 2K je vezno sredstvo za polisulfidne tesnilne kite.

Podlaga

Podlaga je lahko suha ali rahlo vlažna, a na njej ne sme biti stoječe vode. Na podlagi ne sme biti ostankov silikona, olj, maščob ali drugih nevezanih delov, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.

Pri čiščenju uporabite vodo ali čistila na bazi topil. V kolikor je potrebno podlago očistite s parnim čistilcem ali spesčajte.

Vgradnja

Združite komponenti in dobro premešajte, dokler ne dobite homogene zmesi. Nato KÖSTER FS Primer 2K s čopičem enakomerno nanesite na podlago. Nanos je tankoslojen.

Po cca. 30 min nanesite KÖSTER Tesnilni kit FS-H ali FS-V. KÖSTER Tesnilni kit nanesite takoj, ko je to mogoče - zelo pozorni morate biti, da pred nanosom Fugirnega kita, ne pride do kontaminacije podlage na katero je že bil nanešen predpremaz (prah, soli, umazanija, ...). Porabite ves material v mešalni posodi.

Poraba

10-20 g/m
 oz. ca. 20 g / meter delitacije. Poraba je odvisna od hrapavosti in poroznosti podlage ter od širine sten delitacije.

Čiščenje

Orodje takoj po končani uporabi očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

J 139 200 200 g kombi-pakiranje

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži in pri temperaturah med + 10 °C in + 25 °C.

Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja min. 6 mesecev.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitna očala in na topila odporne zaščitne rokavice. Delajte le v dobro prezračenih prostorih.

Sorodni izdelki

KÖSTER Tesnilni kit FS-V, črn	Št. art. J 231
KÖSTER Tesnilni kit FS-H, črn	Št. art. J 232
KÖSTER KD sistem	Št. art. W 219
KÖSTER Univerzalno čistilo	Št. art. X 910 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavniki in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si