



KÖSTER FS Primer 2K

Tehnični list/art.št: J 139 200

Izdano: 2025-10-08

Dvo-komponentno vezno sredstvo za KÖSTER Tesnilni kit FS-V in FS-H za suhe in vlažne podlage.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18 J 139 EN 14188-4 Predpremaz na osnovi smole, za hladno nanašajoče tesnilne kite (več-komponentni predpremaz)
	Homogenost: homogen Gostota: 1,1 g/cm ³ Viskoznost: 400 m ² /s ± 15% Odpornost na alkalije: odporen Izhlapevanje: 1% (60 min, ±1%) 1% (90 min, ±1%) Plamenišče: > 160 °C

Lastnosti

KÖSTER FS Primer 2K je hitrosušee, transparentno vezno sredstvo, ki ne vsebuje topil. Uporablja se kot predpremaz za boljši oprijem na stranice spoja. Izdelan za uporabo pred nanosom KÖSTER Tesnilnih kitov FS-H in FS-V. Prah veže na podlago in je odporen na raztapljanje (ni topen). Zaradi svoje nizke viskoznosti penetrira globoko v podlago, ter stabilizira in ojača spoj/dilatacijo.

Tehnične lastnosti

Razmerje mešanja	2:1 glede na težo
Viskoznost	nizka viskoznost
Specifična teža	cca. 1.1 g / cm ³ (+ 20 °C)
Odprti čas	cca. 12 min. (+ 20 °C)
Temperatura uporabe	+ 5 °C do + 30 °C
Čas sušenja (ni več lepljivo)	po cca. 3 urah
Naslednji sloj	po cca. 4 urah

Področje uporabe

KÖSTER FS Primer 2K je vezno sredstvo za polisulfidne tesnilne kite.

Podlaga

Podlaga je lahko suha ali rahlo vlažna (mat vlažna), a na njej ne sme biti stoječe vode. Na podlagi ne sme biti ostankov silikona, olj, maščob ali drugih neveznih delcev, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.

Pri čiščenju priporočamo uporabo vode ali čistil na bazi topil, ki topijo umazanijo in mast. V kolikor je potrebno podlago očistite s parnim čistilcem, rahlo zbrusite ali spesajte.

Vgradnja

Združite komponenti in dobro premešajte, dokler ne dobite homogene zmesi. Za preprečevanje nastanka napak med mešanjem, material prelijte v drugo čisto posodo, ter ponovno premešajte.

Nato KÖSTER FS Primer 2K s čopičem enakomerno nanesite na podlago. Nanos je tankoslojen.

Po minimalnem času zorenja (cca. 4 ure) nanesite KÖSTER Tesnilni kit FS-H ali FS-V. Bodite pozorni, da pred nanosom Tesnilnega kita, ne pride do kontaminacije podlage na katero je že bil nanešen predpremaz (prah, soli, umazanija, ...). Porabite ves material v mešalni posodi.

Poraba

ca. 10 - 20 g/m
cca. 20 g / meter dilatacije. Poraba je odvisna od hrapavosti in poroznosti podlage ter od širine sten dilatacije.

Čiščenje

Orodje takoj po končani uporabi očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

J 139 200 200 g kombi-pakiranje

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži in pri temperaturah med + 10 °C in + 25 °C.

Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja ca. 12 mesecev.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitna očala in na topila odporne zaščitne rokavice. Delajte le v dobro prezračenih prostorih.

Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Drugo

Reaktivne smole na spremembe v temperaturi reagirajo tako, da se spremeni njihova viskoznost ali sposobnost oprijema. Upoštevajte temperaturni razpon izdelka ob vgradnji. Čas obdelave in čas sušenja sta odvisna od temperature. Preostali, neporabljeni material lahko povzroči znatno toploto. Zato je treba embalažo vedno popolnoma izprazniti. Odprte embalaže nikoli ne shranjujte v zaprtem prostoru.

Sorodni izdelki

KÖSTER Tesnilni kit FS-V, črn	Št. art. J 231
KÖSTER Tesnilni kit FS-H, črn	Št. art. J 232
KÖSTER Tesnilni kit FS-V, siv	Št. art. J 233
KÖSTER Tesnilni kit FS-H, siv	Št. art. J 234
KÖSTER KD Sistem	Št. art. W 219
KÖSTER Univerzalno čistilo	Št. art. X 910 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).