



KÖSTER Dachflex

Tehnični list/art.št: R 260 020

Izdano: 0-12-14

- Industrijska klasifikacija "Dachflex" registrirana pri Nemškem patentnem uradu, 395 06 702
- Testno poročilo, College of East Friesland - Paropropustnost

Sintetični strešni premaz brez topil

Lastnosti

KÖSTER Dachflex je elastičen, pastozen, sintetičen hidroizolacijski material brez topil, za suhe in rahlo vlažne podlage. Hitrosušeč premaz je visoko elastičen, vodotesen in paropropusten. Ko se premaz posuši je odporen na staranje, zmrzal in soli za odmrzavanje. UV obstojen. KÖSTER Dachflex se lahko pigmentira z vremensko in UV odpornimi pigmenti.

Tehnične lastnosti

Konsistenca	30,000 – 50,000 mPa·s (+ 23 °C)
Temperatura pri vgradnji	nad + 5 °C
Temperatura podlage	nad + 5 °C
Vgradnja naslednjega sloja	po cca. 12 urah (+ 20 °C)
Barva	bela (se lahko obarva)
Obremenitev pri lomu (N / mm ²)	0.7 (pri + 23 °C)
Raztezek pri prelomu (%)	260 (pri + 23 °C)

Področje uporabe

Za popravila razpokanih fasad, za zaščito in obnovo streh prekritih s strešniki, betonskimi strešniki, bitumensko kritino, vlaknenocementno kritino in estrihe. Minimalni naklon površine mora biti 5 %.

Podlaga

Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, trdna, čista, brez sledu mahu ali alg, idr. Ne sme vsebovati elementov kateri bi lahko negativno vplivali na oprijem.

Na stikih (stikih vertikala/vertikala in vertikala/horizontala) je potrebno ca. 24 ur pred nanosom KÖSTER Dachflex, s KÖSTER Reparturno malto narediti zaokrožnice.

Na vpojnih podlagah je potrebno kot temeljni premaz uporabiti KÖSTER Polysil TG 500 (poraba ca. 130 g / m²). Z nanosom KÖSTER Dachflex lahko nadaljujete po ca. 3 urah.

Nanos

Pred nanosom KÖSTER Dachflex temeljito premešajte. Izdelek se nanaša v dveh slojih (med prvim in drugim nanosom mora preteči vsaj 3h). Na mestih kjer obstaja verjetnost pojava razpok in na stikih tla/stena v prvi sveži nanos KÖSTER Dachflex vgradite KÖSTER Armirno mrežico ali KÖSTER Flex tkanino. Izdelek se lahko nanaša tudi strojno, npr. s KÖSTER Peristaltično črpalko. Svež premaz je topen v vodi, zato ga je potrebno zaščititi pred dežjem dokler se popolnoma ne posuši. KÖSTER Dachflex se lahko obarva z vremensko in UV obstojnimi pigmentnimi pastami. Pigmenti, kateri se uporabljajo za pigmentiranje, morajo biti združljivi z akrilati.

Poraba

ca. 0,75 - 1 kg/m² za sloj; skupna poraba ca. 1,5 - 2,0 kg/m²
Pri nanosu z valjčkom, je potrebno nanesti več slojev.

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

R 260 020 20 kg vedro

Shranjevanje

Shranjujte na hladnem, vendar zaščitite pred zmrzaljo.

Shranjujte v originalno zaprti embalaži.

Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Voda, ki splava na površje, se vmeša nazaj v izdelek.

Varnostna navodila

Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Drugo

Opozorilo

Pred nanosom KÖSTER Dachflex-a moramo izključiti nastanek luž in stoječe vode, kar se lahko pojavi zaradi nepravilno izvedenega odvodnjavanja (visoko ležeči odtoki in podobno) ali zaradi neustreznega naklona strehe (minimalni naklon 5%).

Uporabljeni tehnični listi

KÖSTER Polysil TG 500	Št. art. M 111
KÖSTER Armirna mrežica	Št. art. W 411
KÖSTER Flex tkanina	Št. art. W 450 100
KÖSTER Tesnilna malta	Št. art. W 530 025

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si