



KÖSTER Bitumenenska emulzija

Zaščitni premaz in prednamaz brez vonja in topil

Lastnosti

KÖSTER Bitumenenska emulzija ne vsebuje topil in ima nizko viskoznost. Je bitumenska emulzija z odličnim oprijemom tako na suho kot na mokro mineralno podlago. Lahko se uporablja kot osnovni premaz za KÖSTER KSK izolacijske trakove ali KÖSTER Polimerno modificirane bitumenske premaze kot tudi za hidroizolacijo, na primer pri betonski zaščiti in zunanji hidroizolaciji kleti.

Tehnične lastnosti

Trdna snov	60 %
pH vrednost	10.5
Čas zorenja (pri + 20 °C)	24 ur
Vgradnja naslednjega sloja (pri + 20 °C)	3-4 ure

Področje uporabe

Uporablja se kot osnovni premaz za KÖSTER KSK izolacijske trakove, KÖSTER Polimerno modificirane bitumenske premaze in kot zaščitni premaz in osnovni premaz pred vgradnjo strešnih membran.

Podlaga

Podlaga ne sme vsebovati ostankov olja, maščobe, prahu in nevezanih delcev.

Vgradnja

KÖSTER Bitumenenska emulzija se nanaša nerazredčena v enem sloju s pomočjo valjčka, čopiča ali ustreznega razpršilca.

Poraba

ca. 200 - 300 g/m²

Čiščenje

Orodje po končanem delu takoj očistite s čisto vodo. Zasušen material odstranite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

W 190 030 30 kg vedro

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži v hladnem prostoru kjer ne zmrzuje.

Pri upoštevanju teh pogojev lahko shranjujete minimalno 12 mesecev.

Varnostna navodila

Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki

KÖSTER KSK ALU Strong Folija	Št. art. R 817 105 AS
KÖSTER Fix-trak 10 ALU	Št. art. W 810 AL
KÖSTER Butil - Fix-trak-flis	Št. art. W 815 015 F
KÖSTER Fix-trak 15 DS	Št. art. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	Št. art. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Št. art. W 815 105
KÖSTER Univerzalno čistilo	Št. art. X 910 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).