



KÖSTER BS 1 Bitumenska masa za lopatico

Tehnični list/art.št: W 501 005

Izdano: 2018-08-10

Bitumenska, s plastifikatorjem ojačana sanacijska masa

Lastnosti

KÖSTER BS 1 Bitumenska masa na osnovi topil je odporna na vremenske vplive ter duktilne bitumenske paste. Ne kaplja. Točko mehčanja ima pri temperaturi + 100 °C, kar zagotavlja vidoko stabilnost materiala. KÖSTER BS 1 Bitumenska masa ne vsebuje azbesta in PCB-jev, je odporna na razredčene kisline, baze, industrijske pline, slano vodo in podobne agresivne snovi.

Tehnične lastnosti

Barva	Črna
Specifična teža	cca. 1.2 g / cm ³
Vsebnost trdne snovi	cca. 80% teže
Topila	organska - ogljikovodiki

Področje uporabe

KÖSTER BS 1 Bitumenska masa se uporablja za popravila razpok na strehah, pokritimi z bitumenskimi membranami ali valovitimi ploščami ter za tesnenje stenskih prebojev z ali brez armirne brežice. Lahko se uporablja tudi za hidroizolacijo vertikalnih in horizontalnih področij v notranjih in zunanjih prostorih, nad ter pod zemljo. Primeren je za tesnenje prebojev cevi in kablov.

KÖSTER BS 1 Bitumenska masa je primerna tudi za tesnenje koncev samolepilnih KÖSTER KSK membran pri nizkih temperaturah.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, čista in brez rje. Vpojne mineralne podlage, kot so beton, omet, zidaki se premažejo s KÖSTER Bitumenskim prednamazom.

Nanos

KÖSTER BS 1 Bitumenska masa se z gladilko nanaša v debelini od 3 do 4 mm. Najprimernejše temperature za uporabo so med + 5 °C in + 25 °C. Da dosežemo večjo debelino, nanesemo več plasti. Vsaka plast mora biti pred nanosom naslednje posušena. KÖSTER Armirna mrežica je primerna za ojačitev, vgradimo jo med plasti KÖSTER BS 1 Bitumenske mase.

Pri uporabi za tesnenje koncev KÖSTER KSK membran pri nizkih temperaturah, priporočamo da predhodno postavite KÖSTER BS 1 Bitumensko maso v ogrevan prostor.

Poraba

ca. 1 l/m²/ 1 mm debeline

Čiščenje

Orodje po končanem delu takoj očistite s KÖSTER Universalnim čistilom.

Pakiranje

W 501 005

5 l vedro

Shranjevanje

Izdelek ni občutljiv na zmrzal.

Že odprto embalažo dobro zaprite.

V originalno zaprto embalažo lahko izdelek shranjujete najmanj 12 mesecev.

Varnostna navodila

Izdelek vsebuje organska topila, ki so nevarna zdravju in lahko pri zaužitju povzročijo poškodbe dihal. Hlapi topil lahko povzročijo zaspanost oziroma omotičnost. Hlapov ne vdihavajte. Material aplicirajte le v dobro zračnih prostorih. Vnetljivo. Shranjujte ločeno od virov vžiga.

Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne predpise.

Uporabljeni tehnični listi

KÖSTER KSK ALU Strong Folija
KÖSTER Bitumenski prednamaz
KÖSTER Armirna mrežica
KÖSTER KSK ALU 15
KÖSTER KSK SY 15
KÖSTER Univerzalno čistilo

Št. art. R 817 105 AS

Št. art. W 110 010

Št. art. W 411

Št. art. W 815 096 AL

Št. art. W 815 105

Št. art. X 910 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si