



KÖSTER Fix-trak 15 DS

Tehnični list/art.št: W 815 020 DS

Izdano: 1-04-14

Obojestransko samolepljiv tesnilni trak na osnovi bitumen/kavčuka

Lastnosti

KÖSTER Fix-Trak 15 DS je 1.5 mm debel, z obeh strani samolepilni, tesnilni trak na bazi bitumen/kavčuka. Trak je dvakrat prevlečen s polietilensko folijo, visoko odporno na pretrg.

Tehnične lastnosti

Lepilna plast	1.5 mm
Specifična teža	1.7 g / cm ³
Raztezek	15 %

Področje uporabe

Področje uporabe:

- za zatesnitev stika tla/stena v vlažnih prostorih,
- Za popravila puščajočih žlebov in odtočnih cevi,
- za zatesnitev parapet,
- za splošna popravila na obstoječih žlotah,
- za zatesnitev stenskih prebojev, kupolastih strešnih lučk, zaključkov streh in drugih strešnih podaljškov,
- za zatesnitev strešnih meteoritnih odtokov,
- za zatesnitev robnih zaključkov,
- za zatesnitev strešnih vijakov na strešnih sistemih,
- za zatesnitev/hidroizolacijo strešnih slemen,
- za povezovanje valovitih plošč in izdelavo protivetrnih fasad,
- za zatesnitev preklonov strešnih oblog (strešnikov).

Podlaga

Podlaga mora biti čista, suha, ravna, brez vzboklin in vdolbin. Podlaga je lahko mineralna, kovinska ali lesena. Kadar imamo opravka z zidanimi kletnimi stenami, moramo stike dobro zatesniti. Zaradi boljšega oprijema na podlago, kot predpremaz, nanesemo tanek sloj KÖSTER KBE Tekoče folije (poraba: cca. 250 - 500 g / m²). Predpremaz se mora popolnoma posušiti in še isti dan prelepiti s Köster Fix-Trakom 15 DS.

V kolikor je podlaga zelo vpojna (npr. plinobeton), nanašamo dva sloja predpremaza.

Uporaba KÖSTER KBE Tekoče folije kot predpremaza je potrebna samo kadar imamo vpojno podlago (poraba 1-2 sloja, vsak 250 g / m²).

Nanos

Pri odvijanju traku KÖSTER Fix-Tape 15 DS, moramo biti pozorni, da zaščitni silikonski papir enakomerno odstranjujemo. S tem se izognemo nastanku gub. Istočasno, ko odstranjujemo zaščitni papir, že lepimo trak na zeleno mesto. V kolikor je potrebno, zaščitni papir predhodno narežemo in ga odstranimo tik pred vgradnjo. Ne vgrajujemo predolgih kosov. Pri preklonih zadostuje že 2,5 cm prekrivanje. Zaradi odlične lepljivosti tesnilnega traku, naknadni popravki niso mogoči. Ko je trak prilepljen, ga s KÖSTER Gumijastim ročnim valjčkom dobro pritismo ob podlago. Pod trakom ne sme biti nobenih zračnih mehurčkov - v kolikor so se le-ti pojavili jih moramo

iztisniti izpod traku. Pri delujočih dilatacijah moramo v dilatacijo vstaviti penast trak, tako da le-ta rahlo gleda iz dilatacije. Nato na dilatacijo nalepimo KÖSTER Fix-Tape 15 DS - tako, da nastane vzboklina. To zagotavlja, da sredina traku lahko sledi premikom dilatacije in se pri tem ne pretrga. Beton ali malto ne smemo nanašati direktno na KÖSTER Fix-Trak 15 DS trak. Traku ne smemo lepiti v dežju, niti ga lepiti na mokra mesta. KÖSTER Fix-Trak 15 DS lahko premažemo s akrilnimi disperzijami in laki na bazi akrilnih smol. Zaradi bitumna, razbarvanje ni izključeno.

Čiščenje

Rezalno orodje očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

W 815 001 DS	Širina: 15 mm, 20 m rola
W 815 004 DS	Širina: 40 mm, 20 m rola
W 815 020 DS	Širina: 200 mm, 20 m rola

Shranjevanje

Shranjujte v suhem prostoru pri temperaturah med + 5 °C in + 30 °C. Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja cca. 12 mesecev.

Uporabljeni tehnični listi

KÖSTER KB-Pur čistilo	Št. art. IN 900 010
KÖSTER KBE-tekoča folija	Št. art. W 245
KÖSTER ročni valjček	Št. art. W 911 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bili pridobljeni vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).